



## **Tempo de Cura do insulfilme.**

Após a instalação da película de controle solar, o tempo de cura pode levar de 30 dias para locais secos e até 60 dias para locais úmidos, por este motivo, as áreas onde a película foi aplicada não deverá ser limpa por no mínimo 30 dias.

Após este período mínimo de 30 dias, até completar o período máximo de 60 dias, limpe cuidadosamente com um pano limpo, procurando não jogar água diretamente sobre a película.

Após os 60 dias o film já estará completamente seco e fixado ao vidro, podendo ser limpo normalmente.

Após a aplicação, conforme a película for secando a água logo poderá se evapora, mas em outros pontos poderão levar um tempo maior, isso vai depender de alguns fatores.

Ex: Uma árvore sombreando parte do vidro, um prédio, muro ou qualquer outro tipo de obstrução poderá interferir.

- Intensidade solar e sistema de refrigeração (ar condicionado) também podem alterar no período de cura.

Nesse período a água pode secar uniformemente ou parcialmente, podendo bolhas de água ficar presas em alguns pontos do vidro, mas que secará naturalmente podendo levar um tempo maior, levando em consideração o período máximo de 60 dias para sumirem por completo.

Porém, micropartículas poderão continuar, pois o próprio ar poderá atraí-las, e muitas das vezes não se pode evitar. Essas partículas serão somente perceptíveis de muito perto e não afetam de forma alguma o desempenho da película.

Obs. Não compare bolhas de água há bolhas de ar.

## **Bolhas no insulfilme.**

Bolhas de ar no insulfilme pode ser consequência de film econômico ou de baixa qualidade que poderá ocasionar em falha adesiva. Em algumas aplicações é possível ver quando a película se desprende do vidro, dando aparência de estar cheia de bolhas,

mas se trata de **"falha adesiva"**.

# **B**olhas no insulfilme



*Falhas de adesiva e  
perda excessiva de cor  
significa film de baixa  
qualidade*



*Película barata  
geralmente vem  
acompanhada de  
uma má aplicação!*



*A falha adesiva na  
janelas  
laterais é uma  
evidência  
certa de film barato*



materiais ou produtos de limpeza abrasivos, como esponjas ásperas, palha de aço, pano sujo, objetos com pontas, ácidos, álcool, limpa vidros ou lavadores de Alta pressão diretamente na película.

- Procure limpar o vidro durante o período da manhã ou no final da tarde, não limpe durante os horários mais quentes para evitar stress térmico.
- Não aplique adesivos, fitas ou qualquer outro material sobre a película aplicada.

## Como limpar Película?



**LIMPEZA  
DO  
INSULFILM**

- 1) - Limpe com cuidado a película, utilizando um pano macio e limpo ou uma esponja macia com água com detergente neutro (transparente) ou shampoo infantil Johnson's.
- 2) - Após retirar a sujeira, enxague os vidros e retire o excesso de água com um rodo próprio para vidros ou com um pano macio, seco e limpo.
- 3) - Tome cuidado com os cantos da película, limpe sempre paralelamente a borda da película.

Pronto, com esses cuidados básicos, a película ficará conservada por muitos anos tempo!

Veja mais artigos relacionados em [www.hdfilm.com.br](http://www.hdfilm.com.br)